



Boletim Técnico

NOVO ARENATTO LISO PITTORE

NOVO ARENATTO LISO PITTORE é um revestimento acrílico hidrorrepelente, indicado para superfícies internas e externas como reboco, massa corrida, gesso, concreto, massa fina, entre outras. Possui consistência encorpada, proporcionando alto poder de enchimento, excelente aderência, impermeabilidade, lavabilidade e elevada resistência às intempéries. Permite a criação de diversos efeitos decorativos, conforme a criatividade do aplicador, resultando em ambientes personalizados.

Composição Química:

Resina acrílica estirenada, cargas minerais, solvente e água.

Preparação da Superfície:

Qualquer que seja a superfície deverá estar limpa, seca, isenta de agentes contaminantes

Reboco e concreto novo: aguardar secagem e cura total no mínimo de 30 dias, para cura total do reboco ou concreto antes de usar qualquer produto de preparação de superfícies.

Reboco fraco e de baixa coesão: remover as partes soltas e aplicar o Fundo Preparador de paredes Pittore, conforme instrução do produto;

Imperfeições profundas: corrigir com reboco e aguardar secagem e cura total de no mínimo 30 dias. Posteriormente deve-se aplicar o Selador Acrílico Pittore conforme instrução do produto.

Superfícies descascadas, porosas ou calcinadas: raspar, lixar, escovar e aplicar Fundo Preparador de Paredes Pittore, conforme instrução do produto;

Manchas de gordura ou graxa: lavar com água e detergente, enxaguar e aguardar a secagem antes de utilizar qualquer produto.

Superfícies com brilho: necessitam de lixamento com lixa de grana adequada até eliminação total do brilho.

Áreas Mofadas: lavar a área mofada com solução de água potável com água sanitária na proporção 1/1. Enxaguar bem e aguardar a secagem antes de pintar.

Superfície em bom estado: Lixe e elimine o pó com pano úmido.

Para selar e eliminar porosidades aplique **SELADOR ACRÍLICO PITTORE**. Em caso de reboco fraco, alvenaria arenosa, pinturas descascadas, paredes caídas, utilize **FUNDO PREPARADOR DE PAREDES PITTORE**.

Para corrigir e nivelar superfícies use a **MASSA CORRIDA PVA PITTORE** interiores ou **MASSA ACRÍLICA PITTORE** exteriores e interiores.

Não aplicar a massa diretamente sobre o gesso. Utilizar **SELA GESSO PITTORE** ou **FUNDO PREPARADOR DE PAREDES PITTORE**.

Modo de Usar:

Produto pronto para uso. Caso seja necessário adicionar no máximo 5% de água limpa, conforme o acabamento desejado. Homogeneizar com equipamento apropriado (misturador/mixer) até completa uniformização do produto. Após o preparo da superfície de acordo com a norma NBR-ABNT 13245/2011,

aplicar utilizando rolo para textura, desempenadeira, espátulas ou outras ferramentas, de acordo com a técnica escolhida e o efeito desejado.

Produto classificado conforme a norma ABNT NBR 11702 de 12/2021 - Tipo 4.6.1 produtos em conformidade com a Norma ABNT NBR 15348.

Teor de sólidos de acordo com a ABNT NBR 15315, com teor mínimo de 70%.	Mínimo 60%	Este produto →	Mínimo 60%
Teor de compostos orgânicos voláteis (VOC) de acordo com a ABNT NBR 16388.	Concentração máxima de 50 g/L	Este produto →	Concentração máxima de: 50 g/L
Resistência ao crescimento de fungos em placa de Petri, com lixiviação de acordo com a ABNT NBR 15987 com critério de desempenho "resiste"	Resiste	Este produto →	Resiste
Rendimento m2 por demão	Balde (25Kg): até 8m2	Demãos: 1	Diluição: Produto pronto para uso. Adicionar 5 % de água conforme acabamento desejado, se necessário.

O rendimento e o desempenho do produto dependem das condições ideais de preparo da superfície, espessura aplicada, umidade do ar, temperatura, condições climáticas, conhecimento e prática do aplicador e/ou profissional, entre outras variáveis.

Secagem	
Ao toque	6 horas
Final	12 horas

Validade:

24 meses (embalagem fechada e sem uso)

Embalagem:

Balde 25kg

Recomendações e advertências:

Manter a embalagem fechada, em local coberto, fresco, ventilado. Manter o ambiente ventilado durante a preparação, aplicação e secagem; recomendamos usar óculos de segurança, luvas e máscara protetora; em caso de contato com a pele e olhos, lavar com água potável corrente por 15 min; em caso de inalação, afastar-se do local; se ingerido não provocar vômito. Consulte um médico levando esta embalagem; este produto é destinado para pinturas de edificações não-industriais, siga as recomendações de uso.



Boletim Técnico

O transporte do produto deverá ser realizado de forma que ele fique em pé e coberto durante todo o percurso.

As informações contidas neste boletim são apenas orientativas.

Para maiores informações consulte a FDS do produto ou entre em contato conosco.